

SINAL-UNI 8744



<b>Rapporto di Prova</b> Test Report	<b>71088/1</b> Pag. 1 di 3	<b>Data</b> Date	17-12-07
<b>Committente</b> Customer	<b>LOG-IN ITALIA SRL</b> Piazzale Nazioni, 14 41011 CAMPOGALLIANO - MO		

**Vostro riferimento/Reference** SIG.COPPI del 30-11-07  
**Campione/Sample** CON FORO + SENZA FORO  
**Descrizione/Description** BUSTE PLASTICA  
**Data ricevimento/Receiving date** 30-11-07  
**Ns. codice campione/Sample code** 7108801 - 7108802  
**Prova richiesta/Test** UMIDOSTATICA  
**Data inizio prova/Test date** 10-12-07  
**Data fine prova/Test date** 14-12-07  
**Campionamento/Sampling:** Effettuato dal committente

PROVA DI CORROSIONE IN CAMERA UMIDOSTATICA			
<b>Apparecchiatura</b> Instrument	Camera umidostatica	<b>Modello</b> Model	Weiss SC 450
<b>Codice apparecchiatura</b> Instrument code	TC01	<b>Norma di riferimento</b> Reference Standard	UNI 8744:1986
<b>Campionamento/Sampling:</b> Effettuato dal committente			

**Tempo di esposizione** 96 ore  
**Controlli intermedi** 24 - 48 - 72 ore  
**Pulitura finale** acqua corrente ( $T < 38^{\circ}\text{C}$ )  
**Umidità relativa** 100%  
**Temperatura**  $40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$

#### BUSTA CON FORO

**24 ore** = non si osserva alcun prodotto di corrosione sui pezzi all'interno della busta, solamente la formazione di schiuma sulle pareti del sacchetto  
**48 ore** = situazione simile alle 24 ore  
**72 ore** = comparsa di alcuni focolai di ossidazione bianca sparsi sui pezzi (foto 1-2)  
**96 ore** = situazione pressoché simile alle 72 ore. Prova sospesa (foto 3)

#### BUSTA SENZA FORO

**96 ore** = non si osserva alcun prodotto di corrosione sui pezzi all'interno della busta. Prova sospesa

**TEC Eurolab Srl**  
 Viale Europa, 40  
 41011 Campogalliano (MO) - Italy  
 Tel. +39 059 527 775  
 Fax +39 059 527 773  
 www.tec-eurolab.com  
 info@tec-eurolab.com  
 P.IVA 02452540358

I dati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova. Il committente si impegna a riprodurre integralmente il rapporto di prova: è vietata ogni forma di riproduzione parziale.